PINTURA PLÁSTICA EN BASE AGUA

PROFESIONAL

Código: 103

Color: BLANCO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Pintura mate a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa. Pintura con muy buen poder cubriente y excelente brochabilidad. Recomendada para obras, indicado en aquellos casos donde se desee una elevada cubrición y blancura para interiores. Semilavable. Para la decoración de techos y paredes en interiores.

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

PREPARACIONES PREVIAS	Todos los materiales usados normalmente en la construcción (yeso, cemento, etc.). La superficie a recubrir debe ser dura, firme y debe estar limpia de polvo, grasas o residuos de pinturas viejas mal adheridas. • Superficies nuevas: Aplicar la primera mano diluida un 10% en agua, la segunda un 5%. • Superficies absorbentes o pulverulentas: Sellar con Fijador Acrílico al Agua (173 P). • Superficies viejas: Cepillar para eliminar las partes sueltas e imprimar con Fijador Acrílico al Agua (173 P).
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo o pistola airless.
DILUCIÓN	Se deberá aplicar diluida al 5% con agua.
RENDIMIENTO	7 - 8 m²/lt. (para un grosor de capa de 50-55 micras secas, siendo recomendable un acabado de 100 -110 micras secas aplicadas en dos capas).
SECADO (20 - 25 ºC)	2 - 4 horas.
CONDICIONES DE APLICACIÓN	No se deberá aplicar cuando durante la aplicación o el secado se prevean temperaturas inferiores a +5ºC.

Ficha Técnica

Código
103

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura mate a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENSIDAD	1,57 - 1,59 gr/cc.
VISCOSIDAD	105 -115 U.K. a 25ºC
CONTENIDO SÓLIDO	59 - 61 % en peso.

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA

ASPECTO	Mate.
COLOR	Blanco (>97 escala CIELab)
CUBRICIÓN	>98 % para una película de 100 micras.
LAVABILIDAD	>750 d.p. DIN 53778

DATOS ADICIONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Evítese el contacto con los ojos, en caso de aplicar con pistola, usar equipo respiratorio. Producto no inflamable. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

TIEMPO DE ALMACENAJE:

Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición directa al sol.

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

REVISIÓN 8.1 La presente edición anula las anteriores. 26/01/2022