PINTURA PARA EXTERIOR

FACHADAS RUGOSO

Código: 152 Color: BLANCO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento rugoso texturado, a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos y cargas minerales inalterables, para usar en la decoración y protección de toda clase de edificios. Excelente resistencia a la intemperie, a los soportes alcalinos, lavable y colores totalmente sólidos a la luz. Recomendable para el pintado de paramentos en exteriores donde se quiera dejar un acabado texturado / rugoso. Su elevada capacidad de relleno y su acabado texturado nos disimula posibles defectos de la fachada dando un aspecto decorativo.

INFORMACIÓN GENERAL

LA ALTA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE USAN EN SU FABRICACIÓN NOS ASEGURAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

- Impermeable al agua de la lluvia pero permeable al vapor agua (transpirable).
- Alta resistencia al frote húmedo por lo que además de ser adecuado para el pintado de fachadas se puede usar en interiores en zonas susceptibles de ensuciarse a menudo como por ejemplo cocinas.
- Colores inalterables a la luz.
- Alta resistencia a las inclemencias del tiempo que nos aseguran una larga durabilidad del revestimiento.

NOTA IMPORTANTE: PARA QUE SE CUMPLAN TODAS ESTAS ESPECIFICACIONES ES FUNDAMENTAL QUE LOS SOPORTES ESTÉN EN BUEN ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SELLAR, FIJAR, O QUITAR PINTURAS EN MAL ESTADO CUANDO SE TRATA DE REPINTADOS.

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

SOPORTES	Todos los materiales usados normalmente en la construcción (yeso, cemento, etc.). La superficie a recubrir debe ser dura y firme y estar limpia de polvo, grasas o residuos de pinturas viejas mal adheridas. • Superficies nuevas: Aplicar una o dos manos de Fachadas Rugoso diluida un 10 - 15 % en agua. • Acabado: Aplicar una o dos manos de Fachadas Rugoso de acuerdo con las condiciones de aplicación. • Superficies pintadas: Si la superficie se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Fachadas Rugoso. Si la pintura está en mal estado, pulverulenta o degradada, eliminar restos de pintura mal adherida y aplicar una mano de Fijador Acrílico al Agua (cod. 173).
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo o pistola airless.
DILUCIÓN	0 - 2 % con agua.
RENDIMIENTO	1,8 - 2,0 m²/lt. (para un grosor de capa de 190-350 micras secas, siendo recomendable un acabado de 500 - 600 micras secas aplicadas en dos capas).
SECADO (20-25 ºC)	2 - 4 horas, repintado 8 horas.
CONDICIONES DE APLICACIÓN	No se deberá aplicar cuando durante la aplicación o el secado se prevean temperaturas inferiores a +5ºC.

Ficha Técnica

Código
152

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento rugoso texturado, a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos y cargas minerales inalterables.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENSIDAD	1,79- 1,81 gr/cc.
VISCOSIDAD	>143 U.K. a 25ºC
CONTENIDO SÓLIDO	76 - 78 % en peso.

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA

ASPECTO	Mate rugoso.
COLOR	Blanco.
CUBRICIÓN	>99% para una película seca de 300 micras.
LAVABILIDAD	>10.000 d.p. DIN 53778
ADHERENCIA NF P18/852 - UNE 24624	Mín. 5 kg/cm². (sobre mortero de cemento)
IMPERMEABILIDAD	Impermeable. NF T 30701
PERMEABILIDAD DIN 52615	15 gr./m² x d. (película seca 800 micras)

DATOS ADICIONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Evítese el contacto con los ojos, en caso de aplicar con pistola, usar equipo respiratorio. Producto no inflamable. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

TIEMPO DE ALMACENAJE:

Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición directa al sol.

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

REVISIÓN 7.1 La presente edición anula las anteriores. 27/01/2022