

PINTURA PARA PISTAS DEPORTIVAS

SPORT TRACK

Código: 161

Color: COLORES CARTA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Pintura a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa reforzada con resina de poliuretano 100% alifático y pigmentos y cargas minerales micronizadas de alta resistencia a la luz. Con buena adherencia y resistencia al desgaste.

Formulado especialmente para el pintado de pistas deportivas, consiguiendo una máxima adherencia y resistencia al roce. Perfecta para superficies con un tránsito peatonal intenso como carriles-bici, calzadas, plazas, aceras; apta para señalización vial.

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

| | |
|---------------------------|--|
| SOPORTES | <ul style="list-style-type: none"> Hormigón. La superficie a recubrir debe ser dura pero absorbente. Superficies nuevas: Aplicar la primera mano diluida un 10% en agua. Superficie pintada: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos manos de Sport Track. Si la pintura está en mal estado, deberá eliminarse y proceder como en una superficie nueva. <p>En superficies lisas dar una mano de Imprimación Aquapox (206) para aumentar la adherencia de la pintura.</p> |
| MÉTODO DE APLICACIÓN | Brocha, rodillo o pistola airless. |
| DILUCIÓN | Agua. |
| RENDIMIENTO | Aproximadamente 0,250 lt/m ² (sobre superficies lisas aplicado en dos capas). |
| SECADO (20-25 °C) | 3 horas, repintado 6 horas. |
| CONDICIONES DE APLICACIÓN | Aplicar en tiempo seco, previendo que no llueva durante las 24 horas siguientes a su aplicación. No se deberá aplicar cuando durante la aplicación o el secado se prevean temperaturas inferiores a +5°C. |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa y resina de poliuretano 100% alifático, y pigmentos y cargas minerales micronizadas de alta resistencia y solidez a la luz.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|------------------|---------------------|
| DENSIDAD | 1,28 - 1,31 gr./cc. |
| VISCOSIDAD | 85 - 90 U.K. a 25°C |
| CONTENIDO SÓLIDO | 54 + 1 % en peso. |

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA

| | |
|--|---|
| ASPECTO | Semi-mate. |
| LAVABILIDAD | >15.000 d.p. DIN 53778 |
| ADHERENCIA (sobre mortero de cemento) | Mín. 12 kg/cm ² . UNE 24624, NF P18/852. |

DATOS ADICIONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Evítese el contacto con los ojos, en caso de aplicar con pistola, usar equipo respiratorio. Producto no inflamable. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

TIEMPO DE ALMACENAJE:

Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición directa al sol.

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.