

IMPERMEABILIZACIONES

IMPER FIBRADO

Código: 214

Color: COLORES CARTA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Impermeabilizante acrílico en base acuosa, auto-armado con fibra de vidrio y arena de cuarzo fino seleccionado. Seca formando una membrana continua, flexible e impermeable, sin necesidad de armadura, con buena resistencia al tráfico peatonal ocasional (mantenimiento).

Campos de aplicación: Impermeabilización de terrazas o azoteas con tráfico peatonal ligero. Restauración de cubiertas en mal estado y con problemas de goteras. Se puede aplicar antes de la colocación de baldosas. Para zonas con tráfico peatonal intenso se recomienda realizar un acabado con BARNIZ AQUAPUR PREMIUM ELÁSTICO BRILLO (cod. 511K0004) (producto a base de poliuretano alifático).

MODO DE APLICACIÓN

1. Limpiar la superficie de polvo, grasas, suciedad y otras sustancias mal adheridas, así como hongos y algas. Aplicar una mano a rodillo, brocha o pistola airless.
2. Antes de aplicar el producto dar una mano de PREIMPER (cod. 193), consistente en una imprimación epoxi de dos componentes en base agua. El motivo de aplicar la imprimación es impedir o dificultar la formación de humedad en la interfaz soporte/impermeabilizante, dificultando así la aparición de burbujas (blistering).
3. Aplicar a continuación a rodillo hasta conseguir el rendimiento recomendado.

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

SOPORTES	Todos los materiales usados normalmente en la construcción, deberán estar limpios y secos.
ANTES DE USAR	Remover el contenido del envase hasta su total homogeneización.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Rodillo.
DILUCIÓN	Agua.
RENDIMIENTO	1,3 - 1,6 lt/m ² .
SECADO (20-25 °C)	12 - 16 horas.
SECADO TOTAL	3 días.
CAPAS RECOMENDADAS	2
CONDICIONES DE APLICACIÓN	DE APLICACIÓN No se deberá aplicar cuando durante la aplicación o el secado se prevean temperaturas inferiores a +5°C.

PRECAUCIONES PARA LA APLICACIÓN

No aplicar en tiempo lluvioso, pues al ser un producto diluible con agua, la lluvia arrastraría el producto o podría dañar la película si esta no hubiera alcanzado un secado completo. Las azoteas a impermeabilizar deberán tener pendientes y desagües adecuados para evitar el encharcamiento del agua.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto pastoso a base de emulsión acrílica en base acuosa, con arena de cuarzo y fibra de vidrio.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

DENSIDAD	1,37 - 1,40 gr./cc.
VISCOSIDAD	135 -140 U.K. a 25°C.
CONTENIDO SÓLIDO	55 - 60 % en peso.

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA

ASPECTO	Rugoso/fibrado.
---------	-----------------

DATOS ADICIONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Evítese el contacto con los ojos, en caso de aplicar con pistola, usar equipo respiratorio. Producto no inflamable. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

TIEMPO DE ALMACENAJE:

Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición directa al sol.

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.