

PINTURA PLÁSTICA SATINADA

PLÁSTICA SATINADA

Código: 160 0000 • **Color: BLANCO**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Pintura plástica de acabado satinado elaborada a base de copolímeros vinílicos en emulsión acuosa y pigmentos y cargas minerales micronizados de alta resistencia y solidez a la luz. Con un buen poder cubriente y un acabado satinado, muy lavable. Para el pintado de paredes tanto en interiores como exteriores donde se desee un acabado satinado.

Al tratarse de una pintura no porosa pero transpirable es idónea para cocinas, aseos y en general en aquellos lugares con una humedad ambiental elevada.



DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

PREPARACIONES PREVIAS	Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxidos, grasas, ceras e imprimadas adecuadamente. Superficies nuevas: •Albañilería: Aplicar una capa diluida un 10% en agua. •Yeso Muerto / Pulverulento: Fijar con Fijador Acrílico al Agua (173 P).
ACABADO	Aplicar dos capas de Pintura Plástica Satinada. Superficie pintada: Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar dos capas de Pintura Plástica Satinada. Si la pintura está en mal estado, deberá eliminarse y proceder como en una superficie nueva. Si la pintura antigua es a la cola o al temple, debe eliminarse o fijarla con Fijador Acrílico al Agua (173P).
OBSERVACIONES	En superficies muy porosas, la primera capa puede diluirse hasta un 15%.
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo o pistola airless.
DILUCIÓN	Aplicar 1ª capa diluida un 10% y la segunda un 5%.
RENDIMIENTO	9 - 11 m ² /lt. (para un grosor de capa de 35-45 micras secas, siendo recomendable un acabado de 70-90 micras secas aplicadas en dos capas).
SECADO (20 - 25 °C)	2 horas, repintado 6 horas.
CONDICIONES DE APLICACIÓN	No se deberá aplicar cuando durante la aplicación o el secado se prevean temperaturas inferiores a +5°C.



PINTURA PLÁSTICA SATINADA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura plástica de acabado satinado elaborada a base de copolímero vinílico en emulsión acuosa y pigmentos y cargas minerales micronizados de alta resistencia y solidez a la luz.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
DENSIDAD	1,23- 1,26 gr/cc.
VISCOSIDAD	100 - 105 U.K. a 25°C
CONTENIDO SÓLIDO	49 - 51 % en peso.

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA	
ASPECTO	Satinado.
COLOR	Blanco.
CUBRICIÓN	>96% en una película seca de 100 micras.
LAVABILIDAD	10.000 d.p. DIN 53778
BRILLO 85°	> 70%.

DATOS ADICIONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Evítese el contacto con los ojos, en caso de aplicar con pistola, usar equipo respiratorio. Producto no inflamable. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

TIEMPO DE ALMACENAJE:

Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición directa al sol.

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

REVISIÓN 008

La presente edición anula las anteriores.

07/03/2018

info@pivema.com / www.pivema.com

