

RUGOSO EXTERIOR

FACHADAS RUGOSO IMPERMEABLE

Código: 180 • **Color: BLANCO**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Pintura plástica texturada a base de elastómeros acrílicos, en emulsión acuosa y pigmentos y cargas minerales inalterables, de acabado rugoso semi-mate.

Producto flexible, impermeable, para usar en la impermeabilización de fachadas. Alta resistencia a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, cambios de temperatura) y transpirable. Recomendado para fachadas con micro fisuras.



INFORMACIÓN GENERAL

LA ALTA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE USAN EN SU FABRICACIÓN NOS ASEGURAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

- Impermeable al agua de la lluvia pero permeable al vapor agua (transpirable).
- Alta resistencia al frote húmedo por lo que además de ser adecuado para el pintado de fachadas se puede usar en interiores en zonas susceptibles de ensuciarse a menudo como por ejemplo cocinas.
- Colores inalterables a la luz.
- Alta resistencia a las inclemencias del tiempo que nos aseguran una larga durabilidad del revestimiento.

NOTA IMPORTANTE: PARA QUE SE CUMPLAN TODAS ESTAS ESPECIFICACIONES ES FUNDAMENTAL QUE LOS SOPORTES ESTÉN EN BUEN ESTADO POR LO QUE ES NECESARIO SELLAR, FIJAR, O QUITAR PINTURAS EN MAL ESTADO CUANDO SE TRATA DE REPINTADOS.

DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

SOPORTES	Hormigón y en general, albañilería en exterior. La superficie a recubrir debe ser dura y firme y estar limpia de polvo, grasas o residuos de pinturas viejas mal adheridas. <ul style="list-style-type: none"> • Superficies nuevas: Aplicar directamente (en superficies muy absorbentes, aplicar previamente una mano de Fijador Acrílico al agua (173P). • Superficies pintadas: Si la superficie se encuentra en buenas condiciones, limpiar y aplicar Fachadas Rugoso Impermeable. Si la pintura está en mal estado, pulverulenta o degradada, eliminar restos de pintura mal adherida y aplicar una mano de Fijador Acrílico al Agua (173P).
MÉTODO DE APLICACIÓN	Brocha, rodillo o pistola airless.
DILUCIÓN	0 - 2 % con agua.
RENDIMIENTO	1,8 - 2,0 m ² /lt. (para un grosor de capa de 150-200 micras secas, siendo recomendable un acabado de 350-500 micras secas aplicadas en dos capas).
SECADO (20 - 25 °C)	2 - 4 horas, repintado 8 horas.
CONDICIONES DE APLICACIÓN	No se deberá aplicar cuando durante la aplicación o el secado se prevean temperaturas inferiores a +5°C.



RUGOSO EXTERIOR

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento rugoso texturado, a base de elastómeros acrílicos, en emulsión acuosa y pigmentos y cargas minerales inalterables.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
DENSIDAD	1,54-1,56 gr. / cc.
VISCOSIDAD	>143 U.K. a 25°C
CONTENIDO SÓLIDO	70 - 72 % en peso.

CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA	
ASPECTO	Mate rugoso.
COLOR	Blanco.
CUBRICIÓN	>99 % para una película seca de 300 micras.
LAVABILIDAD	>10.000 d.p. DIN 53778
ADHERENCIA NF P18/852	Mín. 5 kg/cm ² . UNE 24624, (sobre mortero de cemento).
IMPERMEABILIDAD	Impermeable. NF T 30701

DATOS ADICIONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Evítese el contacto con los ojos, en caso de aplicar con pistola, usar equipo respiratorio. Producto no inflamable. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

TIEMPO DE ALMACENAJE:

Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando heladas y la exposición directa al sol.

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

REVISIÓN 006

La presente edición anula las anteriores.

29/03/2012

info@pivema.com / www.pivema.com

