

MICROESFERAS DE VIDRIO

MICROESFERAS DE VIDRIO

Código: 900 0003 · **Color: INCOLORO**

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Microesferas de vidrio que se incorporan a la pintura Aquapox (cod. 505) y Aquapur (cod. 546) como aditivo para formar un pavimento antideslizante (efecto texturado homogéneo).



DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN	Mezclar de forma mecánica con la pintura Aquapox (cod. 505) o Aquapur (cod. 546) ANTES de añadir el Catalizador. Una vez se ha mezclado el Catalizador, NO se pueden añadir las Microesferas de Vidrio.
PROPORCIÓN	La cantidad de Microesferas de Vidrio a añadir a la base de la pintura debe ser del 5 % de la cantidad de base + catalizador.



MICROESFERAS DE VIDRIO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Microesferas de vidrio mono componentes compuestas a base de borosilicato de sodio y calcio, no poroso, insoluble en agua y químicamente estable.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
ESTADO FÍSICO	Sólido, blanco, pulverulento, inodoro.
DENSIDAD	2,5/cc.
FORMA DE GRANO	Esférica.
TAMAÑO DE PARTÍCULAS	< 100 micras.
SOLUBILIDAD EN AGUA	Insoluble.

DATOS ADICIONALES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

A pesar de que las microesferas de vidrio no están consideradas una sustancia peligrosa, la fracción respirable generada en la manipulación puede causar efectos perjudiciales para la salud. Evítese el contacto con los ojos y la inhalación. Producto no inflamable. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

La efectividad de nuestros productos está basada en investigaciones realizadas en nuestros laboratorios y años de experiencia en el sector. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros productos se encuentran dentro de los parámetros de Pivema, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

REVISIÓN 003

La presente edición anula las anteriores.

26/06/2014

info@pivema.com / www.pivema.com