

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA



Localización

Las Palmas de Gran Canaria.



Fecha

Septiembre 2012.



Tipo de aplicación

Sistema Aquapox Multicapa.



Superficie

400 m².



Productos

- Imprimación Aquapox (206).
- Aquapox (505).
- Árido de granulometría 0,1-0,3 mm.
- Árido de granulometría 0,4-0,9 mm.

Empresa aplicadora

Distribuido en Canarias por BYOND.





Características

- Pavimento con altas resistencias mecánicas y químicas, con resistencia al tráfico pesado.
- Sistema multicapa.
- Clasificación de resbaladicidad C3.
- Sistema al agua.



Aplicación

- Pasar máquina pulidora de disco de diamante.
- Imprimación: aplicar IMPRIMACIÓN AQUAPOX a rodillo (consumo de 200 g/m²).
- Capa de alisado: realizar una mezcla de AQUAPOX + áridos (consumo 660 g/m² de resina + 600 g/m² de árido 0,1-0,3 + 600 g/m² de árido 0,4-0,9) y aplicar a llana de goma.
- Capa de fondo: realizar de nuevo la mezcla de AQUAPOX + áridos (consumo 660 g/m² de resina + 600 g/m² de árido 0,1-0,3 + 600 g/m² de árido 0,4-0,9). En fresco saturar con árido 0,4-0,9 (consumo aproximado de 3,5 kg/m²), una vez seco, barrer y aspirar el árido sobrante.
- Capa de sellado: Aplicar sellado de AQUAPOX a labio de goma (consumo de 500 g/m²).

