

PISTA DEPORTIVA LAS RAMBLAS



Localización

Jinamar, Las Palmas de Gran Canaria.



Fecha

Marzo 2012.



Tipo de aplicación

Rehabilitación. Instalación de cancha deportiva. Sistema acrílico tipo slurry.



Superficie

900 m²



Productos

- Imprimación Aquapox (206).
- Slurry arenado (166).
- Árido de sílice granulometría 0,4.
- Slurry sin arenar (171) para el acabado.

Empresa aplicadora

Distribuido en Las Palmas por Byond.





Características

- Sistema Deportivo. Mortero pastoso rugoso a base de resinas acrílicas y cargas silíceas seleccionadas para pistas polideportivas.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Clasificación de resbaladidad C3.



Aplicación

- Sobre la superficie limpia y seca aplicar a rodillo una capa de IMPRIMACIÓN AQUAPOX diluida un 20% en agua (consumo de 150 g/m²).
- Aplicar a rastra de goma dos capas de SLURRY ARENADO (consumo total de 5 kg/m²).
- Para finalizar, sellar a rastra de goma con dos capas del recubrimiento SLURRY sin arenar (consumo de 700 g/m²).